

ACS JOINT BAND EP®

Гидроизоляционная лента на основе каучука-EPDM



■ Описание

ACS JOINT BAND EP® Устойчивая к УФ -излучению, устойчивая к солям, находящимся в воде и почве и корням растений, к условиям окружающей среды, произведённая согласно стандарту DIN 7864 термопластичная черная гидроизоляционная лента высокой эластичности на основе ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер). Используется в полостях дилатации и расширительных швах, при укрытии трещин.

■ Места применения

- В стыках фундамента и несущих стен. Находящихся под землей.
- В ремонте беспорядочных трещин на зданиях.
- Может наноситься внутри и снаружи.
- В мокрых зонах, например, в бассейнах.
- В горизонтальных и вертикальных стыках зданий.
- Может наноситься на бетон, штукатурку, стяжку, эпоксидные и цементные раствор, дерево, алюминий, эпоксидный, искусственный и натуральный камень и подобные

поверхности.

- Соприкасающиеся с водой конструкции (трубы для питьевой воды, очистительных сооружений, водохранилища, бассейны)
- Стыки крыши и балконов, террас.
- Изоляция стыков в туннелях.
- Внешняя изоляция, изоляция балконов, террас, мокрых зон, стыков зданий и выступов, бетонных труб, сосудов, систем слива бассейнов.
- В подземных стыках.
- При соединении конструкций из железобетона и железа.

■ Преимущества

- Устойчива к УФ -излучению.
- Устойчива к жиру и мазуту.
- Высокая эластичность %500.
- Соединяется тепловым воздействием.
- Крепится эпоксидным клеем.
- Сохраняет свойства в широком диапазоне температур (-40°C, +120°C).
- Устойчива к корням растений.

Технические особенности

Структура продукта	ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер) гидроизоляционная лента
Цвет	Чёрный
Температура использования	-40 °C, +120 °C
Относительное удлинение при разрыве	%500
Прочность на разрыв	>8 Мпа
Устойчивость к давлению воды	7- 9 бар
Прочность на разрыв	> 82 Н/мм
Допустимая статическая нагрузка	> 14 кг
Водонепроницаемость	> EN 1928W1
Соппротивление действию озона	> EN 1844 высокое
Стойкость к УФ-лучам	> EN 1844 высокая
Устойчивость к серной кислоте	> Высокая

ACS JOINT BAND EP[®]

Гидроизоляционная лента на основе каучука-EPDM

Размеры ленты

150/1 мм ЭПДМ 15 см x 1 мм x 25 м рулон
 200/1 мм ЭПДМ 20 см x 1 мм x 25 м рулон
 250/1 мм ЭПДМ 25 см x 1 мм x 25 м рулон
 300/1 мм ЭПДМ 30 см x 1 мм x 25 м рулон
 350/1 мм ЭПДМ 35 см x 1 мм x 25 м рулон
 400/1 мм ЭПДМ 40 см x 1 мм x 25 м рулон
 150/1,5 мм ЭПДМ 15 см x 1,5 мм x 25 м рулон
 200/1,5 мм ЭПДМ 20 см x 1,5 мм x 25 м рулон
 250/1,5 мм ЭПДМ 25 см x 1,5 мм x 25 м рулон
 300/1,5 мм ЭПДМ 30 см x 1,5 мм x 25 м рулон
 350/1,5 мм ЭПДМ 30 см x 1,5 мм x 25 м рулон
 400/1,5 мм ЭПДМ 40 см x 1,5 мм x 25 м рулон

Процедура нанесения/ Подготовка поверхности

Поверхность, на которую будет выполняться нанесение должна быть очищена от жира и грязи. Поврежденные поверхности должны быть отремонтированы эпоксидным строительным раствором. Для лучшего результата гидроизоляционная лента должна быть очищена потоком воздуха под давлением. Пыль, остатки масла, загрязнений, краски, цементного молочка, ржавчины, соли и прочие ослабляющие адгезию вещества, должны быть полностью удалены с поверхности. Время высыхания клея зависит от температуры окружающей среды. Нанесение не должно выполняться при температуре ниже +5°C.

Упаковка

Поставляется в рулонах ACS JOINT BAND EP[®] 25 м.

Способ нанесения

ACS JOINT BAND EP[®], образует эпоксидную клейкую область по обе стороны блока, на котором используется клей ACS EPOKSI FIX[®], который наносится одним слоем в 8 см. Лента ЭПДМ наносится и слегка прижимается к поверхности, так, чтобы из отверстий ленты выступил эпоксидный клей. Эта область должна заходить на 2 см бетона, 3 см области трещины и 3 см ЭПДМ ленты.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей. Для более детальной информации обращайтесь к паспорту Безопасности химической продукции. (Material Safety Data Sheet).



□ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).