

ACS JOINT WATERSTOP®

Набухающая при контакте с водой
лента для герметизации швов



■ Описание

ACS JOINT WATERSTOP® Водостойкая лента для герметизации швов нового поколения, набухающая при вступлении в контакт с водой за счёт трехмерной полимерной цепи. Не деформируется при намокании-высыхании и сохраняет свои свойства.

■ Места применения

- В качестве гидроизоляционной ленты в изоляции холодных соединений железобетонных зданий, где несущие стены соединяются с фундаментом.
- В производстве бассейнов.
- В водохранилищах.
- На водоочистительных предприятиях.
- В строительных швах.
- В туннелях.
- Используется для уплотнения и изоляции в соединениях, где стальной профиль и трубы контактируют с бетоном.
- Изоляция холодного соединения железобетонных конструкций, подвергнутых воздействию морской воды.

- В качестве герметизационной ленты на входе-выходе труб ПВХ.

■ Преимущества

- По сравнению с обычными гидроизоляционными лентами нанесение легко и риски неправильного применения сведены к минимуму.
- Процент разбухания под действием напорных вод и грунтовых вод %800.
- Устойчивость к водяному давлению 6 бар.
- Может использоваться на сухих и влажных поверхностях.
- Разбухает при контакте с водой.
- Устойчива к воздействию воды и различных химических веществ.
- Можно использовать в горизонтальных и вертикальных соединениях.
- Способность к многократному циклическому увеличению объема не только в чистой воде, но и в растворах солей, морской воде.
- Устойчива к воздействию микроорганизмов.
- Устойчива к воздействию химических продуктов.

Технические особенности

Разбухание от воды на бетонных поверхностях	800%
Разбухание от дождевой воды	350%
Цвет	Красный-Оранжевый
Жесткость	25° Шор А
Предел прочности на разрыв	> 1 МПа
Удлинение	< 500%
Плотность	1,25 +/- 0,03
Температурный промежуток	-20 + 80 °C
Влагоустойчивость	Превосходная

* Типичные значения получены как результат испытаний при температуре + 23 °C, 50% относительной влажности, 4x4x16 см. Температуры выше сокращают время, температуры ниже продляют время.

ACS JOINT WATERSTOP[®]

Набухающая при контакте с водой
лента для герметизации швов

Процедура нанесения/Подготовка поверхности

Поверхность, на которую будет наноситься ACS JOINT WATERSTOP[®] должна быть прочной, чистой, сухой или слегка влажной, очищенной от пыли и загрязнений. Все неплотно прилегающие частицы, куски цемента, остатки смазки, краска, ржавчина и прочие элементы ослабляющие адгезию должны быть удалены вручную или механическим способом. ACS JOINT WATERSTOP[®] следует выровнять шпателем пока бетон не высох.

Способ нанесения

ACS JOINT WATERSTOP[®] следует зафиксировать на центральной секции. ACS JOINT WATERSTOP[®] фиксируется клеем или железными гвоздями. Места нахлёста ленты должны заходить друг на друга минимум на 10 см. Перед удалением бетона следует проконтролировать был ли поврежден профиль. Беречь ACS JOINT WATERSTOP[®] от влаги (дождя) до нанесения бетона.

Примечания

- Может быть механически зафиксирована в центре пример-но 300 мм гвоздями или клеем.
- Может быть приклеен клеем к бетону, железу, трубам ПВХ.
- При внезапном повышении уровня подземных вод следует ожидать медленного разбухания и обретения водонепрони-цаемых свойств продукта.

Упаковка

Размеры	Длина	Упаковка
20x5 мм	10 м рулон	5x10 м коробка
20x10 мм	10 м рулон	5x10 м коробка

Условия хранения

В неоткрытой оригинальной упаковке в прохладной и сухой среде при температуре +5 °С - +25 °С. При кра-ткосрочном хранении максимум 3 палеты могут быть по-ложены друг на друга, отгрузка должна осуществляться по системе "первым поступил-первым продан". При дол-госрочном хранении не следует класть палеты друг на друга.

Срок годности

При соблюдении условий хранения 12 месяцев со дня производства. Открытую упаковку использовать в тече-ние недели.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промой-те большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей. Для более детальной ин-формации обращайтесь к паспорту Безопасности химиче-ской продукции. (Material Safety Data Sheet).



□ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD. не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).