

ACS LATEX 5®

Добавка для штукатурки и стяжки повышенной адгезии и водонепроницаемости на основе акриловой дисперсии



■ Описание

ACS LATEX 5®, Цементная добавка для штукатурки и стяжки повышенной адгезии и водонепроницаемости на основе акриловой дисперсии (Позиция сооружения общественного назначения: 04.6131-и)

■ Места применения

- Снаружи и внутри, на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
- В тонких ремонтных смесях.
- В качестве присадки, повышающей адгезию и водонепроницаемость.
- При приготовлении штукатурки.
- В растворах для стен.
- Для создания не трескающейся стяжки высокой адгезии.
- В строительных растворах в качестве добавки, повышающей адгезию.

- На старых или новых бетонных поверхностях для повышения адгезии
- Снаружи помещений облицованных натуральным камнем, кирпичом, и прочими материалами. Используется в качестве независимого от циклов замораживания-оттаивания присадочного материала растворов, используемых для монтажа и склеивания материалов.
- В качестве присадки повышающей адгезию штукатурки.

■ Преимущества

- ACS LATEX 5® в качестве повышающей качество цементных растворов присадки.
- Способствует уменьшению усадки в смесях.
- Превосходные адгезионные свойства.
- Экстра износостойкость.
- Не коррозионна. Не повреждает арматуру.
- Стойкая к циклу замораживания-оттаивания.
- Образовывает стойкое сцепление.

Технические особенности

Структура продукта	Модифицированная акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Процент твердого вещества	%44
Плотность	1,10 кг/л
Температура поверхности нанесения	+ 5°C - +35°C
Температура эксплуатации	- 20°C - +80°C

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные показатели приведены для температуры +23°C и %50 влажности. Температуры выше указанных сокращают период, температуры ниже указанных продляют период.

Процедура нанесения/Подготовка поверхности

Следует следить за тем, чтобы поверхности, контактирующие с водой, были прочными, сухими, не пыльными и чистыми. Поверхность должна быть тщательно очищена струей воды от масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабляют сцепление. Удалить деревянные и железные клинья, если есть активные утечки воды, ликвидировать с помощью ремонтных смесей **ACS MORTAR®**. За 12 часов перед нанесением насытить водой поверхность. Проследить, чтобы не осталось лужиц.

Смешивание

Смешать с водой в указанной пропорции **ACS LATEX 5®**.

В штукатурных растворах

ACS LATEX 5® используется, чтобы предотвратить образование холодных швов бетонирования и повысить адгезию на старых и новых бетонных поверхностях стяжек.

В штукатурных растворах

Подходящий чистый речной песок 1 м³ смешать с 350 кг цемента. В 110-120 кг воды добавить 6 кг **ACS LATEX 5®**.

ACS LATEX 5[®]

Добавка для штукатурки и стяжки повышенной адгезии и водонепроницаемости на основе акриловой дисперсии

Подготовленную жидкую смесь добавить в приготовленную ранее сухую смесь и смешать до пастообразной консистенции. Поверхности за 12 часов до нанесения должны быть намочены, ACS LATEX 5[®] наносится на сухую/влажную поверхность.

В стяжках в качестве грунтовочного покрытия

Используется, чтобы предотвратить образование холодных швов бетонирования и повысить адгезию на старых и новых бетонных поверхностях стяжек.

А : 1 кг цемента и 3-4 кг (0 - 3 мм размером) чистого промытого речного песка.

В : 1 кг ACS LATEX 5[®], 2 кг воды смешать. А и В смеси смешать. Готовую смесь на предварительно смоченную за 12 часов поверхность нанести толщиной в 2 мм. Важно: Не дожидаясь высыхания нанесённой смеси, нанести свежий бетон на поверхность.

Стяжка

1 м³ подходящего речного промытого песка и минимум 350-360 кг цемента смешать. В 110 кг воды добавить 4 кг ACS LATEX 5[®]. Подготовленную жидкую смесь добавить в приготовленную ранее сухую смесь и смешать до пастообразной консистенции. Добавлять пока грунтовочное покрытие не достигнет нужной консистенции. На поверхность нанести слой грунтовочного покрытия описанным выше методом. Не дожидаясь высыхания грунтовочного покрытия нанести свежий бетон "по сырому".

В насыпных добавках

1 м³ речного песка, 350 кг цемента и 10-12 кг ACS LATEX 5[®] смешать. Добавлять воду до достижения жидкой вязкой консистенции. Наносится набрызгом на смоченную за 12 часов до нанесения поверхность. Затем следует ждать высыхания. До нанесения штукатурки или укладки плитки поверхность следует увлажнить.

Как наполнитель покрытий

1 м³ наполнителя, 250-270 кг цемента и 4 кг ACS LATEX 5[®] смешать с требуемым количеством воды. Приготовлен-

ный раствор с добавкой нанести на поверхность пола.

Время высыхания

Цементные стяжки сделанные с добавлением ACS LATEX 5[®] готовы к лёгкому трафику через 24 часа после нанесения. Поверхности, изготовленные с добавлением ACS LATEX 5[®] обретают полные свойства при температуре +20 °C через 28 дней.

Очистка инструментов

Использованные инструменты вымыть водой сразу же после нанесения.

Упаковка

10 кг и 30 кг пластиковое ведро

Условия хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладной и сухой среде, беречь от замерзания. При краткосрочном хранении максимум 3 палеты могут быть положены друг на друга, отгрузка должна осуществляться по системе "первым поступил-первым продан". При долгосрочном хранении не следует класть палеты друг на друга. Температура окружающей среды при хранении должна быть минимум 5 °C.

Срок годности

При соблюдении условий хранения 12 месяцев со дня производства. Открытую упаковку использовать в течение недели.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей.

□ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).