

ACS PU TILE PRIMER®

Шпаклёвочное средство для керамики и стеклянных поверхностей, увеличивающее адгезию



■ Описание

ACS PU TILE PRIMER® Однокомпонентное повышающее адгезию прозрачное грунтовочное средство для керамики и стекла.

■ Места применения

ACS PU TILE PRIMER® на невпитывающих глянцевых поверхностях повышает адгезию прозрачных или пигментированных полиуретановых покрытий.

Может применяться на таких поверхностях, как:

- Стекло.

- Глянцевая керамика
- Фаянс.
- Стыки, находящиеся в движении.
- Стеклянная плитка.
- ПВХ трубы

■ Преимущества

- Легко наносится.
- Обладает превосходной адгезией на керамических и стеклянных поверхностях.
- Устойчива к УФ-излучению.
- Затвердевает за счёт влаги почвы и окружающей среды.

Процедура нанесения/Подготовка поверхности поверхности

Поверхность, на которую будет наноситься **ACS PU TILE PRIMER®** должна быть чистой и сухой, любые негативно влияющие на адгезивные свойства загрязнения должны быть удалены. Остатки старого покрытия, остатки масел, органических веществ, пыли должны быть удалены. Остатки пыли после полировки следует удалить промышленным пылесосом.

Шпаклёвка

Для получения качественного покрытия температура воздуха и окружающей среды должна быть от 5°C до 35°C, и относительная влажность %50 -%70. Низкие температуры и влажность продлевают высыхание, высокие температуры ускоряют высыхание. Высокий уровень влажности, также влияет на время высыхания. **ACS PU TILE PRIMER®** чистую сухую тряпку обмокнуть в грунтовочное средство и нанести на всю поверхность протирающими движениями. Тряпку следует часто менять. Таким образом поверхность будет защищена от жира и химических влияний. Следует убедиться, что **ACS PU TILE PRIMER®** нанесён в достаточном количестве. Примерно через 1-2 часа можно нанести следующий полиуретановый продукт.

Смешивание

ACS PU TILE PRIMER® готовое к применению средство, не изменяет свою текстуру.

Расход продукта:

ACS PU TILE PRIMER®.....0,05-0,06кг/м²

Примечания

- Относительная влажность воздуха при применении продукта должна быть не более 80%, температура окружающей среды и температура поверхности должна быть в пределах от + 10 °C до + 35 °C. Также в очень жаркую, дождливую или ветреную погоду не следует выполнять нанесение.
- Температура поверхности должна быть на 3 °C выше температуры конденсации (точки росы). (За таблицей температуры окружающей среды-влажности- конденсации обращайтесь, пожалуйста, в нашу компанию).
- При использовании в допустимых условиях используемые материалы должны быть доставлены в место применения за 1 - 2 дня до непосредственного применения и должны адаптироваться к температуре и условиям окружающей среды.
- При применении при чрезвычайно холодной погоде,

ACS PU TILE PRIMER[®]

Шпаклёвочное средство для керамики и стеклянных поверхностей, увеличивающее адгезию

окружающая среда и температура пола должны быть увеличены с помощью нагревателей. Для того, чтобы повысить технологические свойства материалов, они должны быть выдержаны при температуре +20 - + 25 °С. Нанесение эпоксидных и полиуретановых мембран должно выполняться специалистами. На время работы и реакции мембран влияют температуры окружающей среды и подложки и относительная влажность воздуха. При низких температурах химическая реакция замедляется, что продлевает срок использования, и время покрытия. Более высокие температуры усиливают химическую реакцию, и указанные выше затрачиваемое время сокращается соответственно. После завершения покрытия, оно в течение 36-48 часов не должно находиться в температуре ниже +8 °С и не должно соприкасаться с водой и снегом. Соприкосновение с водой, вызывает сатурацию и размягчение, что приводит к потере характеристик продукта.

Очистка инструментов

Использованные инструменты могут быть очищены целлюлозным или полиуретановым растворителем.

Упаковка

Компонент А: 4 кг и 1 кг канистры.

Условия хранения

В неоткрытой оригинальной упаковке в прохладной и сухой среде, защищённой от замерзания. При краткосрочном хранении максимум 3 палеты могут быть положены друг на друга, отгрузка должна осуществляться по системе "первым поступил-первым продан". При долгосрочном хранении не следует класть палеты друг на друга.

Срок годности

При соблюдении условий хранения 9 месяцев с даты выпуска.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей.



□ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD. не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).