

ACS TOPCOAT LINE®

Краска для разметки дороги на основе акрила



■ Описание

ACS TOPCOAT LINE® Однокомпонентная, содержащая разбавитель краска на основе метилметакрилата для нанесения дорожной разметки на бетонные, каменные поверхности и асфальт, наносимая в холодном состоянии для применения внутри и снаружи.

■ Места применения

- На открытых и закрытых автопарковках при разметке.

- На спортивных площадках, теннисных кортах.
- В местах с легкой промышленной нагрузкой для разметки.

■ Преимущества

- На основе полиметилметакрилата.
- Однокомпонентная.
- Быстросохнущая.
- Эластична.
- Устойчива к условиям окружающей среды.

Технические особенности

ACS TOPCOAT LINE®	Полиметилметакрилат
Цвет	Жёлтый, белый (В других цветах на заказ.)
Финиш	Полуматовый
Плотность	1,45 ± 0,05 кг/л (А+В /при 20 °С)
Расход	0,5 кг/м² (0,3 мм толщина мокрой плёнки)
	0,60 кг/м² (0,4 мм толщина мокрой плёнки)
Толщина нанесения	0,5 - 1,0 мм
Разжижение	ACS TOPCOAT LINE® Разбавитель
Приспособление для нанесения	Валик или Воздушный / Безвоздушный распылитель
Высыхание (+20°C)	7 минут (0,3 мм толщина мокрой плёнки)
	10 минут (0,4 мм толщина мокрой плёнки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные показатели приведены для температуры +23 °С и %50 влажности. Температуры выше указанных сокращают период, температуры ниже указанных продляют период.

Процедурананесения/Подготовка поверхности

Поверхность, на которую будет наноситься **ACS TOPCOAT LINE®** должна быть прочной,сухой и очищенной от пыли. Поверхность должна быть обезжирена и очищена от остатков краски, мелких частиц.

Смешивание

ACS TOPCOAT LINE® О днокомпонентный продукт. Состав следует тщательно перемешать механической мешалкой до получения однородного цвета, используя наконечник для смешивания эпоксидной/полиуретановой смолы на 300 - 400 оборот/мин не допуская попадания воздуха.

Способ нанесения ACS TOPCOAT LINE®

В качестве разметочной краски

Если температура среды и температура поверхности ниже

е +8 °С или выше +35 °С, следует ждать подходящих температур. При нанесении первого слоя разбавленный в соотношении % 5-10 **ACS TOPCOAT LINE®** наносится валиком и оставляется высыхать. После нанесения первого грунтовочного слоя краски при надобности наносится второй слой. Расход на слой: 250 -300 гр/м². Как только продукт начинает высыхать, шаблон разметки или липкую ленту важно удалить.

В качестве краски для дорожной разметки

ACS TOPCOAT LINE® : Наносить на сухую, очищенную от пыли, жира поверхность, распыляя безвоздушным распылителем или нанося аппаратом для нанесения разметки, разбавив собственным разбавителем. Расход на слой: 250 -300 гр/м².

ACS TOPCOAT LINE®

Краска для разметки дороги на основе акрила

Примечания

- Относительная влажность воздуха при применении продукта должна быть не более 80%, температура окружающей среды и температура поверхности должна быть в пределах от + 5 °C до + 35 °C. Также в очень жаркую, дождливую или ветреную погоду не следует выполнять нанесение.
- Температура поверхности должна быть на 3°C выше температуры конденсации (точки росы). (таблицу температуры окружающей среды-влажности- конденсации запрашивайте у нашей фирмы)

Очистка инструментов

Использованные инструменты могут быть очищены растворителем ACS TOPCOAT LINE®. После высыхания ACS TOPCOAT LINE® удалить загрязнения можно только механическим способом.

Упаковка

ACS TOPCOAT LINE® 20 кг ведро.

Условия хранения

В неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре

+10 - +25, в прохладной и сухой среде, защищённой от замерзания. При краткосрочном хранении максимум 3 палеты могут быть положены друг на друга, отгрузка должна осуществляться по системе "первым поступил-первым продан". При долгосрочном хранении не следует класть палеты друг на друга.

Срок годности

При соблюдении условий хранения 6 месяцев с даты производства.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей.



☐ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD. не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).