

ACS PRIMER-C®

Akrilik Kopolimer Esaslı, Tek Bileşenli,
Yüksek Yapıştırma Gücüne Sahip Dolgulu Astar



■ Tanımı

ACS PRIMER-C® Tek bileşenli, akrilik kopolimer esaslı, seramik üstü seramik uygulamalarına özel, yüzeyin aderansını artıran ve emiciliğini dengeleyen, yüksek yapışma gücüne sahip dolgulu astardır.

■ Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
- Seramik, mermer gibi düz ve parlak yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Seramik üstü seramik uygulamaları öncesi tutunmayı ve aderansı artırmak amacıyla kullanılır.
- Seramik üzerlerine Çimento esaslı şap imalatından önce adrens artırıcı astar olarak kullanılır.

■ Avantajları

- Tek bileşenlidir.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
- Eski seramik yüzeyin kırılmasına gerek kalmadan, yeni kaplama
- malzemelerinin yapıştırılmasını sağlar.
- Çimento ve özellikle alçı sıva uygulamaları öncesi aderans artırır.
- Hızlı su emiciliği engeller.
- Neme karşı dayanım sağlamaktadır.
- Pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Kırmızı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	1 saat
Tam kuruma süresi	5 saat
Yoğunluk	1,60 ±0,06 g/ml
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	< 0,1 kg/m2.h0,5
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 2,0 N/mm2

NOT: * Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)OC sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

* Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ** sorumlu değildir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ/YÜZEY HAZIRLIĞI

ACS PRIMER-C® Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Kullanmadan önce 3-5 dakika düşük devirli mikser ile
- karıştırılmalıdır.
- Yüzeye fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır.
- Kuruma süresi 60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

- Astar kurduğunda kırmızı ve kumlu bir film tabakası oluşur.
- Oluşan film tabakasının üzerine uygulama yapılır.

UYARI VE ÖNERİLER

- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.
- Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini önleyiniz.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski

ACS PRIMER-C®

Akrilik Kopolimer Esaslı, Tek Bileşenli, Yüksek Yapıştırma Gücüne Sahip Dolgulu Astar

yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı yapıştırma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.

- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yaptıktan kaçınılmalıdır.
- Ürün içerisine su ilave edilip seyreltilme yapılmamalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- İçerisine yabancı madde konulmamalıdır.

AMBALAJ

3.5-12 kg plastikmko.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

SARFIYAT

Tek katta 0.15-0.25 kg/m²

KALİTE BELGELERİ

TS EN 1504-2 standardına uygundur.

Bayındırlık Poz No: 04.466/3

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.



ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ.
Oruçreis, Mahmutpaşa Cd. 18 A, 34235 Esenler/İstanbul Tel : (0212) 438 19 49

18
2163-CPR-0560

TS EN 1504-2

SS-41 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri

Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması

Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: < 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}
İşleme derinliği	: Sınıf I; <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A2-s1,d0
Tehlikeli maddeler	: Uygundur.

Sorumluluk

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı sonuçlardan ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Bu teknik döküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (12/2021)